

## Produkt Information

### Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger

tesafix® 4961 besteht aus einem weißen Papierträger und ist mit einer hart eingestellten Kautschukklebmasse ausgerüstet.

Das Produkt besitzt eine extrem hohe Scherfestigkeit und lässt sich von nichtspaltenden Untergründen leicht und sauber wieder entfernen.

### Hauptanwendungen

- Ausrüsten von Kunststoffgegenständen, Schleifscheiben und -bändern.
- Endloskleben von Papier- und Folienbahnen.
- Besonders für glatte Oberflächen geeignet.

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

#### Technische Daten

• Trägermaterial	glatter Papierträger	• Reißdehnung	3 %
• Farbe	weiß	• Reißkraft	90 N/cm
• Dicke	205 µm	• Art der Abdeckung	Trennpapier
• Klebmasse	Naturkautschuk	• Farbe der Abdeckung	braun

#### Klebkraft auf

• Stahl (initial)	7,8 N/cm	• Stahl (nach 14 Tagen)	8,0 N/cm
• ABS (initial)	6,0 N/cm	• ABS (nach 14 Tagen)	6,6 N/cm
• Aluminium (initial)	6,1 N/cm	• Aluminium (nach 14 Tagen)	6,6 N/cm
• PC (initial)	7,3 N/cm	• PC (nach 14 Tagen)	7,5 N/cm
• PE (initial)	3,9 N/cm	• PE (nach 14 Tagen)	4,1 N/cm
• PET (initial)	5,7 N/cm	• PET (nach 14 Tagen)	5,8 N/cm
• PP (initial)	5,4 N/cm	• PP (nach 14 Tagen)	6,7 N/cm
• PS (initial)	7,0 N/cm	• PS (nach 14 Tagen)	7,7 N/cm
• PVC (initial)	6,2 N/cm	• PVC (nach 14 Tagen)	6,3 N/cm

#### Eigenschaften

• Temp.beständigkeit kurzfr.	110 °C	• Chemikalienbeständigkeit	●●
• Temp.beständigkeit langfr.	40 °C	• Weichmacherbeständigkeit	●●
• Anfassklebkraft	●●●	• Statische Scherfestigkeit bei 23°C	●●●●
• Alterungsbeständigkeit (UV)	●●	• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	●●●●
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	●●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

# tesafix® 4961

## Produkt Information



### Disclaimer

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=04961>